



# ECOPART 24

## Trennmittel für kalthärtende Verfahren

### Produkteigenschaften

ECOPART 24 eignet sich für Furan-, Phenol- sowie estergehärtetes No Bake- Verfahren. Die Viskosität ist so eingestellt, dass die Verarbeitung sowohl durch Streichen als auch durch Spritzen möglich ist. Das Produkt ist frei von Chlor- und Fluorchlor-Kohlenwasserstoffen.

ECOPART 24 greift bei kurzzeitiger Einwirkung auf Styropormodelle diese nicht an.

### Analytische Werte

- Modifizierte Wachse in leichtflüchtigen Kohlenwasserstoffen
- Zustand: flüssig
- Farbe: weiß
- Geruch: nach Kohlenwasserstoffen
- Feststoffgehalt: 3,3 – 4,3 %
- Flammpunkt nach  
DIN 51755: ca. -12 °C

### Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit : 24 Monate unter normalen Lagerbedingungen
- Vor Gebrauch aufschütteln bzw. aufrühren
- Von Zündquellen fernhalten
- NICHT RAUCHEN.
- Für gute Raumentlüftung sorgen.
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt.

#### Gebinde:

- Kanister: 8 kg
- Stahlkanne: 16 kg

### Passende Systemkomponenten

ASKURAN, BERANOL, PEP SET, NOVASET NB