



KERNKLEBER II (LUFTTROCKNEND)

Hochfeuerfeste Paste auf wässriger Basis.

Produkteigenschaften

Wasserhaltige Ton- und Binderpaste

Anwendung

KERNKLEBER II (LUFTTROCKNEND) ist ein selbstaushärtender Kaltkleber auf anorganischer Basis und universell einsetzbar. Der Kernkleber sollte punkt- oder raupenförmig auf die zu klebenden Teile aufgetragen werden. Je nach Größe der zu klebenden Formen und Kerne sind die Klebestellen nach ca. 30 Min. weitestgehend transport- und gießfest. Nach ca. 12–24 h sind die Klebestellen vollständig ausgehärtet.

Analytische Werte

- Beschaffenheit: pastös
- Spez. Gewicht [20°C]: ca. 1,83 g/cm³
Viskosität [20°C]: ca. 56 -49 Pa s

Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit: 6 Monate bei trockener Lagerung zwischen 10 und 30°C.
Bei höherer Temperatur verkürzt sich die Lagerzeit
Frostfrei lagern

Umgang mit KERNKLEBER II (lufttrocknend)

- Siehe Absatz Nr. 7 "Handhabung und Lagerung" im Sicherheitsdatenblatt.
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt.