



ASKOBOND RAPID A

Einkomponenten-Kernkleber.

Produkteigenschaften

Lösemittel- und harzhaltige Mineralstoffpaste

Anwendung

Einkomponenten-Kernkleber auf Kunstharzbasis für alle kaltgehärteten Kerne und Formen. Der Kleber enthält keine Lösemittel auf Basis von chlorierten Kohlenwasserstoffen. Er zeichnet sich durch extrem kurze Trocknungszeiten und eine hohe Belastbarkeit aus.

Analytische Werte

- | | |
|-------------------------|---|
| • Gebinde: | Kartuschen, 310 g
Hobbock (zylindrisch), 30 kg |
| • Feststoffgehalt: | ca. 59,5% |
| • Spez. Gewicht [20°C]: | > 1,00 g/cm ³ |
| • Viskosität [20°C]: | ca. 40.000 mPa s |

Lagerung & Handling

- Produktlagerfähigkeit: 12 Monate bei trockener Lagerung zwischen 10 und 30°C
Bei höherer Temperatur verkürzt sich die Lagerzeit

Umgang mit ASKOBOND RAPID A

- Siehe Absatz Nr. 7 "Handhabung und Lagerung" im Sicherheitsdatenblatt.
- Kennzeichnung: siehe Sicherheitsdatenblatt