CATALISADORES QUANTUM 3602/3605/3609/3617/3633

Processo Cura a Frio

Catalisadores para Processo de Cura a Frio

Características

- Os **Catalisadores Quantum série 3600** foram desenvolvidos para o processo de cura a frio. São utilizados com as resinas Pep Set™ Parte I Quantum 4110 e Pep Set™ Parte II Quantum 6220 e Pep Set EF 1900/2900.
- Apresentam diferentes tempos de cura:

+Lento +Rápido
<I==========I>
3602 3605 3609 3617 3633

- O Sistema Pep Set™ proporciona tempo mais rápido de cura da areia, para desmoldagem e vazamento dos machos e moldes, nas fundições de metais ferrosos e não-ferrosos.
- O **Sistema Pep Set™ Quantum** apresenta as seguintes vantagens: baixo odor e evolução de gases, redução de carbono lustroso, alta fluidez da areia, longa vida útil de trabalho da areia preparada em relação ao tempo de desmoldagem.

Dados Analíticos - Especificações

Catalisadores	3602	3605	3609	3617	3633
Visc. Copo Ford 4 [25 °C], s	9 – 11	9 – 11	9 – 11	9 – 11	9 – 11
Peso Específico [25 °C], g/cm³	0,894 – 1,006	0,894 – 1,006	0,894 – 1,006	0,894 – 1,006	0,894 – 1,006

Instruções de Uso

- 0,5 - 10% de **Catalisador** sobre o peso da resina Pep Set™ Parte I Quantum.
- As porcentagens de uso dos catalisadores variam conforme o tipo de areia, temperatura ambiente e o tempo de cura desejado para os moldes e machos.

Estocagem

- 12 meses de vida útil (a temperatura ambiente, em local seco, bem ventilado e sinalizado).

Manipulação

Os **Catalisadores Quantum série 3600** são tóxicos e inflamáveis. Se ingeridos, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item n º 7 "Manuseio e Armazenamento" nas Fichas de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQs).

Rotulagem: Consulte as Fichas de Informações de Segurança

Compatível com Sistema:

- Pep Set™

Gerência de Produtos

vendas.brazil@ask-chemicals.com

As sugestões de uso constantes acima são dadas em boa fé, mas não se constituem em garantias de qualquer espécie. Recomenda-se aos clientes conduzirem seus próprios testes, antes do uso em escala industrial. O transporte e manejo de nossos produtos exigem fiel observância das disposições constantes nas Fichas de Emergência e Manuseio.

ASKCHEMICALS
We advance your casting

As of December, 2010