



SOLITEC™ 279

DESCRIÇÃO

SOLITEC 279 é uma tinta à base de zirconita diluída em água.

É altamente refratária, utilizada especialmente em fundições de aço ou, em casos especiais, na fundição de ferro fundido, indicada para peças grandes.

DADOS ANALÍTICOS

- | | |
|---------------------------|---------|
| • Densidade*, Be | 78 – 90 |
| • Teor de Não Voláteis, % | 75 – 80 |
| • Perda por Calcinação, % | Máx. 3 |

* Diluição 500g pasta / 80g álcool

APLICAÇÃO

SOLITEC 279 é indicada para machos ou moldes confeccionados em processos compatíveis com água e que possam ser estufados ou chameados para a secagem da tinta.

Possui refratários de alto ponto de fusão e sinterização, por isso é recomendada para ser usada em peças grandes, eliminando possíveis defeitos de lavagem, erosão, sinterização de areia e penetração do metal.

Foi desenvolvida para ser aplicada por pincel ou spray.

- Pincel: 100 partes de SOLITEC 279 / 8 partes de água
- Spray: 100 partes de SOLITEC 279 / 10 partes de água

ESTOCAGEM

- 06 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado)

MANIPULAÇÃO

Em caso de ingestão, não induzir ao vômito, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água e sabão. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.

Para mais informações consulte o item nº 7 “Manuseio e Armazenamento” na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).