



AROBRÁS™ 663

DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 663 é uma resina alquídica fenolada curta em óleo de soja.

Quanto a compatibilidade, mostra-se excelente com pigmentos, boa com borracha clorada e resinas amínicas e regular com óleos secativos. Furânica que cura à temperatura ambiente na presença de um catalisador ácido.

Secagem rápida ao ar.

Boa adesão e boa durabilidade.

Boa resistência à corrosão.

DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	48 – 52
Viscosidade Gardner (25°C)	W – Z1
Cor Gardner	Máx. 10
Índice de Acidez, mgKOH/g	Máx. 20
Solvente	aromático

INSTRUÇÕES DE USO

- Excelente solubilidade em solventes aromáticos e regular em alifáticos.
- Sugere-se utilização da AROBRÁS™ 663 em primers de alta resistência à corrosão e esmaltes industriais de secagem rápida.

ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

AROBRÁS™ 663 é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



AROBRÁS™ 663

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.