



# AROBRÁS™ 8077

## DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 8077 é uma resina alquídica fenolada secativa, curta em óleo de soja.

Quanto a compatibilidade, mostra-se excelente com pigmentos, ótima com nitrocelulose e resinas alquídicas.

Ótima para tintas e vernizes de secagem rápida.

Boa aderência.

Resistência a intempéries.

Excelente brilho.

## DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	58 – 62
Viscosidade Gardner (25°C)	Z5 – Z7
Cor Gardner	Máx. 14
Índice de acidez, mgKOH/g	Máx. 25

## INSTRUÇÕES DE USO

- Excelente solubilidade em solventes aromáticos e boa em alifáticos.
- Recomenda-se o uso da AROBRÁS™ 8077 em primers Cromato de Zinco, tintas para tambores, esmalte preto chassis, esmalte para brinquedos e esmalte para implementos agrícolas de custo reduzido, tintas para serralheria.

## ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

AROBRÁS™ 8077 é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



## **AROBRÁS™ 8077**

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.