



AROBRÁS™ 90808

DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 80840 é uma resina alquídica pura secativa, média em óleo de soja de alto sólido.

Apresenta boa compatibilidade com demais resinas como fenoladas, curtas, médias e acriladas.

Secagem ao ar ou em estufa.

Bom poder de alastramento.

Boa secatividade e ótimo brilho.

Ótima resistência às intempéries.

DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	68 – 72
Viscosidade Gardner (25°C)	Z3 – Z5
Cor Gardner	Máx. 15
Índice de acidez, mgKOH/g	Máx. 25

INSTRUÇÕES DE USO

- Boa solubilidade em solventes aromáticos e regular em alifáticos.
- Recomenda-se o uso da AROBRÁS™ 90808 em esmaltes para implementos agrícolas, veículo para moagem, primers para metal e esmaltes sintéticos automotivos, esmalte decorativos e tintas emulsionadas.
- Permite formulações de secagem ao ar e em estufa, sem o auxílio de outra resina.

ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

MANUSEIO

AROBRÁS™ 90808 é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



AROBRÁS™ 90808

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.