



# AROBRÁS™ 8078

## DESCRIÇÃO

AROBRÁS™ 8078 é uma resina alquídica pura secativa, curta em óleo de soja.

Quanto a compatibilidade, mostra-se excelente com pigmentos e outras resinas alquídicas e regular com óleos.

Secagem ao ar ou em estufa.

Ótima durabilidade.

Boa aderência.

Ótima dureza.

## DADOS ANALÍTICOS

Teor de Não Voláteis, %	58 – 62
Viscosidade Gardner (25°C)	Z3 – Z5
Cor Gardner	Máx. 11
Índice de acidez, mgKOH/g	Máx. 15
Solvente	Aromático

## INSTRUÇÕES DE USO

- Total solubilidade em solventes aromáticos e regular em alifáticos.
- Recomenda-se o uso da AROBRÁS™ 8078 em primers, lacas nitrocelulose, massas rápidas e esmaltes industriais.

## ESTOCAGEM

- 12 meses (a temperatura ambiente, em local coberto, seco e ventilado).

## MANUSEIO

AROBRÁS™ 8078 é inflamável. Se ingerida **não induzir ao vômito**, encaminhar a um médico. No caso de contato com alguma parte do corpo, lavar com água abundante. Se atingir os olhos, lavar com água abundante e, em seguida, encaminhar a um médico.



## **AROBRÁS™ 8078**

Para mais informações consulte o item n° 7 "Manuseio e Armazenamento" na Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ).

Rotulagem: Consulte a Ficha de Informações de Segurança.